

VÝSLEDKY CHEMICKEJ ANALÝZY CHEMICAL ANALYSIS RESULTS

Objednávateľ / Customer : ZMV s.r.o. Bratislava

Projekt / Project : P160095

Protokol / Protocol : 008 AM 2016

Stavba / Site : Prešov - Starý most

Spektrálny analyzátor / Spektralanalyse : PMI-MASTER-Smart s/n 57

Miesto / Place : Prešov

Poloha / Position : 1

Skúška podľa / Test according to : Postup P07 AM

Materiálové označenie / Material mark :

	Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
1	99,0	0,0790	0,278	0,424	0,0151	0,0093	0,0399	< 0,0030
2	99,0	0,0805	0,279	0,428	0,0156	0,0101	0,0418	< 0,0030
3	99,0	0,0737	0,279	0,427	0,0139	0,0091	0,0412	< 0,0030
Ave	99,0	0,0777	0,279	0,426	0,0149	0,0095	0,0410	< 0,0030

	Ni	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W
1	0,0123	0,0304	< 0,0020	0,0286	< 0,0020	< 0,0010	0,0023	< 0,0400
2	0,0128	0,0292	< 0,0020	0,0295	< 0,0020	< 0,0010	0,0024	< 0,0400
3	0,0122	0,0287	< 0,0020	0,0298	< 0,0020	< 0,0010	0,0024	< 0,0400
Ave	0,0124	0,0295	< 0,0020	0,0293	< 0,0020	< 0,0010	0,0024	< 0,0400

	Pb	Sn	B	Ca	Zr	As	Bi	CE
1	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0020	< 0,0050	0,0346	0,208
2	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0020	< 0,0050	0,0391	0,211
3	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0020	< 0,0050	0,0285	0,204
Ave	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0020	< 0,0050	0,0341	0,207

Vykonal / Performed by : Marián Búran

Dátum / Date : 28. 6. 2016

Podpis / Signature :