

VÝSLEDKY CHEMICKEJ ANALÝZY CHEMICAL ANALYSIS RESULTS

Objednávateľ / Customer : ZMV s.r.o. Bratislava

Projekt / Project : P160095

Protokol / Protocol : 021 AM 2016

Stavba / Site : Prešov - Starý most

Spektrálny analyzátor / Spektralanalyse : PMI-MASTER-Smart s/n 57

Miesto / Place : Prešov

Poloha / Position : 14

Skúška podľa / Test according to : Postup P07 AM

Materiálové označenie / Material mark :

	Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
1	99,1	0,0774	0,286	0,383	0,0056	0,0086	0,0268	< 0,0030
2	99,0	0,0791	0,299	0,389	0,0079	0,0084	0,0269	< 0,0030
3	99,0	0,0733	0,291	0,391	0,0088	0,0106	0,0271	< 0,0030
Ave	99,0	0,0766	0,292	0,388	0,0074	0,0092	0,0269	< 0,0030

	Ni	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W
1	0,0237	0,0034	< 0,0020	0,0402	< 0,0020	< 0,0010	0,0018	< 0,0400
2	0,0231	< 0,0030	< 0,0020	0,0409	< 0,0020	< 0,0010	0,0017	< 0,0400
3	0,0255	0,0058	< 0,0020	0,0417	< 0,0020	< 0,0010	0,0021	< 0,0400
Ave	0,0241	0,0038	< 0,0020	0,0409	< 0,0020	< 0,0010	0,0019	< 0,0400

	Pb	Sn	B	Ca	As	Bi	CE
1	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0254	0,200
2	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0350	0,205
3	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0361	0,198
Ave	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0322	0,201

Vykonal / Performed by : Marián Búran

Dátum / Date : 28. 6. 2016

Podpis / Signature :